






Renowacja powłoki na linoleum (Marmoleum i Artoleum)

Zalecana raz na rok.

<p>Usunięcie uszkodzonej warstwy wierzchniej</p>	   	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nanieść środek TopRemover w rozcieńczeniu. 2. Wyszorować maszynowo (cokoły ręcznie); max kontakt środka z wykładziną 10 min. 3. Zebrać brudną wodę odkurzaczem wodnym. 4. Przemyć (zneutralizować) czystą wodą maszynowo (koniecznie czystym padem). 5. Ponownie przemyć czystą wodą (druga neutralizacja) i pozostawić do wyschnięcia. 	<p>Top Remover - z wodą 1:1</p>
<p>Nałożenie warstwy odnawialnej</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nałożyć środek TopFinish płaskim mopem (dwie cienkie warstwy nałożone wzdłuż i w poprzek). 2. Pozostawić do wyschnięcia 3. Nałożyć czystym płaskim mopem powłokę środka Monel. 4. Pozostawić do wyschnięcia 5. Przepolerować delikatnie czystym białym padem 	<p>TopFinish (nierozcieńczony)</p> <p>500 ml Forbo Monel - 10 l wody</p>

	<p>Nie stosować środka TopRemover do wykładzin PVC.</p>
<p>Narzędzia</p>	<p>Ściereczka woskowa, szczotka lub odkurzacz; mop do mycia na mokro, mop płaski do nakładania powłoki, maszyna jednodyskowa, pad do szorowania i polerowania.</p>
<p>Średnie zużycie środków</p>	<p>TopRemover 2L/100m² TopFinish 4L/100m² Monel: 4-5L/100m²/rok</p>